

توسط: آزمایشگاه مترا ۱

نتایج آزمون پوشرنگ روغنی براق آلکیدی حلال پایه



نام فرآورده: پوشرنگ روغنی براق آلکیدی حلال پایه

شماره صدور: 140209-15659

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی حلال پایه سفید

ویژگی متمایز محصول :

تاریخ صدور: 1402/09/13

شماره درخواست: ۱۲۲۶۲ مورخ 13/08/1402

نام تجارتي: کامل رنگ شکبیا

دریافت نمونه: 1402/08/14 (کیفیت کوشان پارس)

نام واحد توليدي: شرکت کامل رنگ شکبیا

تاریخ تولید: 1402/07/15

نوع استاندارد: اجباري

تاریخ نمونه برداري: 1402/08/13

سري ساخت: ۴۰۲۷۶۹

تاریخ پایان آزمون: 1402/09/13

تاریخ شروع آزمون: 1402/08/15

هزینه آزمون: 35350000 وصول شد

شماره فعلی پروانه کاربرد علامت استاندارد : 6660322944

سایر مشخصات:

استاندارد مرجع: براساس استاندارد ملي شماره 1700

مدیریت محترم مترا 6 (شیمیایی) (علی بزرگی مدیرعامل) ، نمونه با مشخصات فوق جهت انجام آزمون فیزیکی شیمیایی - ویژگیهای ظاهري - بر طبق استاندارد(های) ملي مربوطه ارسال میگردد.

توضیحات	نتیجه	نوع نقص	واحد مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون	کد فرعی	کد اصلی
قبول	۴۱.۱۱	عمده	درصد	پوشرنگهای سفید و الوان روشن بر پایه دی اکسید تیتان حداکثر ۴۵، پوشرنگهای قهوه‌ای، سیاه، بنفش تیره و پوشرنگهای حاوی رنگدانه های آلی حداکثر ۵۰	فیزیکی شیمیایی	۶۱	-	حداکثر درصد وزنی مواد فرار	۱	۱
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	مطابقت داشته باشد	فیزیکی شیمیایی	۱۱	-	وضع ظاهری پوشرنگ در قوطی	۲	۲
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۵۱	-	مقاومت در برابر رویه بستن	۳	۳
قبول	قابل قبول	عمده	----	مطابقت داشته باشد	فیزیکی شیمیایی	۱۱	-	قابلیت رقیق کردن	۴	۴
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت کاربرد با قلم مو	۵	۵
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت کاربرد با رنگپاش	۶	۶
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۲۶	-	قابلیت کاربرد با غلطک	۷	۷
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۴۱	-	قابلیت پوشش دهی مجدد	۸	۸
قبول	۸	عمده	مترمربع در لیتر	مطابق جدول شماره ۲	فیزیکی شیمیایی	۴۱	-	حداقل قدرت پوشش قشر تر پوشرنگ	۹	۹

قبول	۸۱.۹	عمده	----	حداقل ۸۰	فیزیکی شیمیایی	۴۱	-	براقیت پس از ۲۴ ساعت تحت زاویه ۶۰ درجه	۱۰	۱۰
قبول	۷۵.۹	عمده	----	حداقل ۷۵	فیزیکی شیمیایی	۶۱	-	براقیت پس از ۷ روز تحت زاویه ۶۰ درجه	۱۱	۱۱
قبول	ترک خوردگی دیده نشد	عمده	----	ترک ایجاد نشود	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت انحاء	۱۲	۱۲
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	مطابقت داشته باشد	فیزیکی شیمیایی	۱۱	-	وضع ظاهری فیلم خشک پوشرنگ	۱۳	۱۳
قبول	۱۰.۵	عمده	کریس	۱۰.۵ - ۸۰	فیزیکی شیمیایی	۸۱	-	گرانروی در ۲۵ درجه سلسیوس	۱۴	۱۴
قبول	۲۰	عمده	میکرون	حداکثر ۲۰	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	نرمی ذرات پوشرنگ	۱۵	۱۵
قبول	۶	عمده	ساعت	حداکثر ۶	فیزیکی شیمیایی	۲۱	-	زمان خشک شدن سطحی	۱۶	۱۶
قبول	۲۴	عمده	ساعت	حداکثر ۲۴	فیزیکی شیمیایی	۲۶	-	زمان خشک شدن کامل	۱۷	۱۷
قبول	۸	عمده	----	مقاوم باشد	فیزیکی شیمیایی	۱۳۱	-	مقاومت به زردگرایی	۱۸	۱۸
قبول	مقاوم می باشد	عمده	----	مقاوم باشد	فیزیکی شیمیایی	۳۳۶	-	مقاومت در برابر نور خورشیدی تسریع شده	۱۹	۱۹
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	مطابقت داشته باشد	ویژگیهای ظاهری	۵	-	بسته بندی	۲۰	۲۰
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	درج پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷	ویژگیهای ظاهری	۱	-	نشانه گذاری	۲۱	۲۱
قبول	مطابقت دارد ۶۶۶۲۱۵۰۹۵۴	عمده	-	درج کد ده رقمی	ویژگیهای ظاهری	۱	-	نشانه گذاری	۲۲	۲۱
قبول	مطابقت دارد	عمده	-	علامت استاندارد با حجم یک لیتر با ابعاد حداقل ۱.۵ × ۱.۵ سانتی متر و سایر اوزان متناسب با اندازه ظرف	ویژگیهای ظاهری	۱	-	نشانه گذاری	۲۳	۲۱
قبول	مطابقت دارد	عمده	-	طبق استاندارد	ویژگیهای ظاهری	۲	-	نشانه گذاری	۲۴	۲۱

تفسیر: توجه: تصاویر نتایج آزمون در بخش جزئیات نمونه قسمت پیوستها قرار داده شده است.

مطابقت: نمونه فوق در بندهای مورد آزمون با استانداردهای ملی 1700 و نیز دستورالعمل نشانه گذاری ابلاغی سازمان مطابقت دارد. ✓

برای مشاهده و ثبت صحیح اعداد اعشاری از مرورگر **Internet Explorer** ورژن ۱۱ و یا سایر مرورگرها استفاده نمایید.

در این صفحه امکان ثبت و اصلاح وجود ندارد