

توسط: آزمایشگاه شرکت تعاونی رنگ وزین الوان

نتایج آزمون آستری بر پایه رزین آلکید و اکسید آهن برای سطوح فلزی



نام فرآورده: آستری بر پایه رزین آلکید و اکسید آهن برای سطوح فلزی

شماره صدور: C403-15

ویژگی متمایز محصول :

نام تجاری: کاملیون

تاریخ صدور: 1403/02/19

شماره درخواست: 16332 مورخ 09/02/1403

نام واحد تولیدی: شرکت کامل رنگ شکیبا

دریافت نمونه: 1403/02/12 (کیفیت کوشان پارس)

نوع استاندارد: اجباری

تاریخ تولید: 1403/02/02

سری ساخت: 403865

تاریخ نمونه برداری: 1403/02/09

هزینه آزمون: 37986520 وصول از درگاه پرداخت انجام شده

تاریخ پایان آزمون: 1403/02/18

تاریخ شروع آزمون: 1403/02/12

شماره فعلی پروانه کاربرد علامت استاندارد : 6662152954

سایر مشخصات:

استاندارد مرجع: براساس استاندارد ملی شماره 4817

مدیریت محترم تعاونی رنگ و رزین الوان (رضا علیخانزاده) ، نمونه با مشخصات فوق جهت انجام آزمون فیزیکی شیمیایی - نشانه گذاری - ویژگیهای ظاهری - بر طبق استاندارد(های) ملی مربوطه ارسال میگردد.

توضیحات	نتیجه	نوع نقص	واحد مقیاس	حدود قابل قبول	ویژگی تست	ساعت کار موثر	روش آزمون	ویژگی شرح آزمون	کد فرعی	کد اصلی
قبول	۷۶.۵۳۸۲	عمده	درصد وزنی	حداقل ۶۵	فیزیکی شیمیایی	۶۱	-	درصد وزنی مواد غیرفرار	۱	۱
قبول	۲۰.۳۵۲۴	عمده	درصد وزنی	حداقل ۱۲	فیزیکی شیمیایی	۹۱	-	درصد وزنی رزین خشک	۲	۲
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	مطابقت داشته باشد	فیزیکی شیمیایی	۱۱	-	وضع ظاهری رنگ در قوطی	۳	۳
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۱۱	-	قابلیت رقیق کردن با حلال	۴	۴
قبول	قابل قبول	عمده	----	ترک ایجاد نشود	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت خمش	۵	۵
قبول	۴B	عمده	-----	حداقل ۴B	فیزیکی شیمیایی	۴۱	-	قابلیت چسبندگی	۶	۶
قبول	۴۰	عمده	میکرون	حداکثر ۴۰	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	درشتی ذرات رنگ	۷	۷
قبول	۹۶.۸۰۸	عمده	کریس	۱۱۵-۹۵	فیزیکی شیمیایی	۸۴	-	گرانروی در ۲۵ درجه سلسیوس	۸	۸
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت کاربرد با قلم مو	۹	۹
قبول	قابل قبول	عمده	----	قابل قبول	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	قابلیت کاربرد با رنگپاش	۱۰	۱۰

قبول	۴۵ دقیقه	عمده	دقیقه	حداکثر ۴۵	فیزیکی شیمیایی	۲۱	-	زمان خشک شدن سطحی	۱۱	۱۱
قبول	۳ ساعت	عمده	ساعت	حداکثر ۳	فیزیکی شیمیایی	۲۶	-	زمان خشک شدن کامل	۱۲	۱۲
قبول	قابل قبول	عمده	گرم	حداقل ۱۵۰۰	فیزیکی شیمیایی	۴۱	-	مقاومت در برابر خراش	۱۳	۱۳
قبول	قابل قبول	عمده	----	مقاوم باشد	فیزیکی شیمیایی	۳۱	-	مقاومت در برابر آب سرد	۱۴	۱۴
قبول	قابل قبول	عمده	----	مقاوم باشد	فیزیکی شیمیایی	۴۵	-	مقاومت در برابر رطوبت	۱۵	۱۵
قبول	قابل قبول	عمده	----	مقاوم باشد	فیزیکی شیمیایی	۴۱	-	مقاومت در برابر حلال های نفتی	۱۶	۱۶
قبول	قابل قبول	عمده	----	مقاوم باشد	فیزیکی شیمیایی	۵۱	-	مقاومت در برابر رویه بستن	۱۷	۱۷
قبول	۱.۵۰۶۴	عمده	گرم بر سانتی متر مکعب	حداکثر ۱/۶	فیزیکی شیمیایی	۶۱	-	وزن مخصوص	۱۸	۱۸
قبول	مطابقت دارد	عمده	----	مطابقت داشته باشد	ویژگیهای ظاهری	۵	-	بسته بندی	۱۹	۱۹
قبول	موجود است	عمده	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	علامت استاندارد (در صورت اخذ مجوز پروانه کاربرد علامت استاندارد)	۲۴	۲۰
قبول	موجود است	عمده	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	درج شماره پیامک استعلام اصالت پروانه استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷	۲۵	۲۰
قبول	ابعاد آرم استاندارد روی ظرف یک لیتری ۲ در ۲ سانتیمتر است	عمده	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	ابعاد نشان ملی استاندارد ایران، باید به میزان حداقل ۵ درصد از سطح نمای اصلی نمایش بسته بندی (سطح اصلی و جلوی بسته بندی) باشد و نباید از ۱ سانتی متر مربع کمتر باشد.	۲۶	۲۰
قبول	موجود است	جزئی	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	نام و نشانی تولیدکننده	۲۷	۲۰

قبول	موجود است	جزئی	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	نام و علامت تجاری (در صورت وجود)	۲۸	۲۰
قبول	موجود است	جزئی	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	تاریخ تولید و تاریخ انقضا (ماه و سال)	۳۰	۲۰
قبول	موجود است	جزئی	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	مشخصات نوبت تولید یا سری ساخت	۳۱	۲۰
قبول	موجود است	جزئی	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	دستور استفاده	۳۲	۲۰
قبول	موجود است	جزئی	-	موجود باشد.	نشانه گذاری	۱	-	عبارت ساخت ایران	۳۴	۲۰

تفسیر :

مطابقت : نمونه فوق در بندهای مورد آزمون با استانداردهای ملی 4817 و نیز دستورالعمل نشانه گذاری ابلاغی سازمان مطابقت دارد. ✓

برای مشاهده و ثبت صحیح اعداد اعشاری از مرورگر **Internet Explorer** ورژن ۱۱ و یا سایر مرورگرها استفاده نمایید.

در این صفحه امکان ثبت و اصلاح وجود ندارد