



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



KRS-105

رنگ پلاستیک

توضیحات و نحوه استفاده

برای رنگ آمیزی سریع، زیبا و با دوام سطوح داخل و خارج ساختمان (گچ، سیمان، آجر، آردواز، ایرانیتهای سیمانی، چوبی و...) استفاده می گردد. این رنگ با کیفیت برتر دارای مقاومت بسیار خوبی در برابر سایش و شستشو بوده و پایداری مطلوبی در برابر نور خورشید، نفوذ آب و مواد قلیایی دارد، لذا جهت محیطهای بیرون ساختمان، خصوصا نمای ساختمانها پیشنهاد می شود. سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجرا و سازگاری با محیط زیست از دیگر مزایای این رنگ میباشد. -KRS105 یک فیلم زیبا و براق بر روی سطح مورد نظر ایجاد مینماید.

ویژگی ها

- 1- قابل شستشو 100%
- 2- دارای زمان خشک شدن مناسب
- 3- قدرت پوشش مناسب
- 4- مقاوم در برابر سایش
- 5- مقاوم در برابر اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش

مشخصات فنی در شرایط 25 درجه سانتی گراد

پوشش (تئوری) 8 متر مربع بر لیتر
زمان خشک شدن عمقی حداکثر 3 ساعت
براقیت (تحت زاویه 60 درجه) حداقل 60
روشهای اعمال: قلم مو، غلتک و اسپری

طریقه مصرف یا استعمال

- 1- سطح مورد نظر را با آب شستشو داده تا گرد و خاک از سطح زدوده شود (در صورتیکه سطح شوره زده باشد باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد) همچنین سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزی می بایستی تمیز و عاری از هر گونه آلودگی و چربی و حتی رنگهای قدیمی بوده تا زمانیکه سطح قابل اعتماد حاصل شود. برای سطوح سیمانی از روش واتر جت جهت تمیز کردن سطح می توانید استفاده نمائید و قبل از اعمال رنگ، از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید.
- 2- استفاده از سیلر مخصوص رنگ نما (KRS - 066)، قبل از اعمال رنگ پیشنهاد می شود. این سیلر با نفوذ در ترک های سطحی و پر کردن سطوح متخلخل و با قدرت جذب زیاد، علاوه بر ایجاد چسبندگی بسیار عالی برای اعمال رنگ نهائی، پوشش و نیز پایداری رنگ را افزایش میدهد. این سیلر جهت سطوح جاذب همانند سطوح گچ، سیمان، آجر، آردواز و ایرانیتهای سیمانی پیشنهاد میگردد.
- 3- رنگ آکرلیک مخصوص نمای الوان را با مقدار مناسب آب مخلوط نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. میزان اختلاط آب به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد، ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی، میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی، با قلم مو 40%، با غلتک 30% و با پیستوله 60% میباشد.
- 4- دمای مناسب جهت اجرای رنگ بین 10 تا 35 درجه سانتیگراد و فاصله زمانی بین اعمال لایه ها سه ساعت میباشد.
- 5- جهت افزایش طول عمر و دوام بیشتر رنگ نما و نیز ایجاد سطحی با براقیت یا ماتی بالا و جلوه ای زیباتر، اعمال یک لایه از لاک واتر بیس آکرلیک بر روی رنگ نما پیشنهاد میگردد. استفاده از این لاکها، بنا به میزان براقیت مورد نیاز تعریف میشود.

توصیه

- 1- قبل از استفاده، محتوی ظرف را خوب بهم بریزید.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7





Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



- 2- جهت اعمال ، پیشنهاد میگردد از روش اسپری استفاده شود.
- 3- استفاده از سیلر مخصوص رنگ نما قبل از اعمال رنگ پیشنهاد می شود.
- 4- در صورت نیاز و با توجه به نوع سطح زیر کار توصیه میشود از دو لایه سیلر الوان استفاده شود .

نحوه شستشوی وسایل

مواد ریخته شده بر روی زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید. همچنین پس از اتمام کار دستها و ابزارآلات رنگ آمیزی را با آب گرم و صابون بشوئید . جهت جلوگیری از زنگ زدگی ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی، آنها را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً خشک نمائید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید. از یخ زدگی رنگ جلوگیری شود. توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید.
سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی (مصوبه NIOSH) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود .



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state
Boostan Ave, Velenjak St, Tehran, IRAN



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7

