



# CHAMELEON PAINT

## for Professional Use Only

Manufacturer of Industrial,  
Protective, Marine Traffic, Automotive & Decorative Paints



### KEL-۷۰۱

### لاک پلی فلکس

لاک پلی فلکس کملیون، پوشش محافظ نهایی تک جزئی بر پایه رزین SEBS با براقیت و مقاومت بالا در برابر اشعه UV است که جهت افزایش عمر مفید، براقیت و مقاومت جوی سامانه عایق پلی فلکس یا سطوح الاستومری مشابه به کار می رود.

#### خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی :

- افزایش مقاومت UV و عمر مفید سطح عایق زیرین
- افزایش براقیت و بهبود ظاهر نهایی سامانه عایق
- انعطاف پذیری بالا، همسو با حرکت فیلم عایق زیرین
- مقاومت مناسب در برابر گردوغبار و آلودگی جوی
- قابل ارائه در فام های مختلف جهت هماهنگی با نمای پروژه
- قابلیت اجرا با قلممو، غلطک یا اسپری

#### کاربردهای پیشنهادی:

لاک پلی فلکس کملیون جهت محافظت نهایی و افزایش عمر مفید سامانه عایق پلی فلکس (KEL-۳۱۸) در بام های نمایان، تراس و سطوح الاستومری در معرض تابش مستقیم آفتاب و شرایط جوی سخت استفاده می شود. رعایت حداقل و حداکثر زمان مجاز اجرا پس از عایق زیرین، طبق دستورالعمل کملیون، جهت چسبندگی مناسب الزامی است.

#### مشخصات فنی:

| ویژگی فنی        | مقدار                                                 | واحد               | ویژگی فنی                    | مقدار                       | واحد               |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| پایه رزینی       | رزین SEBS (حلال دار)                                  | -                  | پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی | ۱۰-۱۴                       | m <sup>2</sup> /Kg |
| تعداد اجزا       | یک جزئی (آماده مصرف)                                  |                    | عمر مفید (پس از اختلاط)      | نامحدود (پیش از بازشدن ظرف) | -                  |
| روش سخت شدن      | تبخیر حلال (تشکیل فیلم الاستومری، بدون واکنش شیمیایی) |                    | زمان خشک شدن سطحی            | ۱-۱/۵                       | hr                 |
| نسبت اختلاط وزنی | ندارد (تک جزئی، آماده مصرف)                           |                    | زمان خشک شدن عمقی            | ۳-۵                         | hr                 |
| فام رنگ          | قابل ارائه در فام های مختلف                           |                    | زمان خشک شدن کامل            | ۳                           | Day                |
| براقیت           | براق                                                  |                    | زمان برای اجرای لایه بعد     | ۴-۲۴                        | hr                 |
| دانسیته (چگالی)  | ۰/۹۵ ± ۰/۰۳                                           | gr/cm <sup>3</sup> | ضخامت پیشنهادی فیلم خشک      | ۲۰-۳۰                       | micron             |
| درصد جامد حجمی   | ۴۰ ± ۲                                                | %                  | نقطه اشتعال                  | ۲۳                          | C °                |
| مقاومت حرارتی    | ۸۵                                                    | C °                | تینر مصرفی                   | -                           | -                  |
| دوره انبارداری   |                                                       |                    |                              |                             |                    |
|                  |                                                       |                    |                              | ۱۲                          | Month              |

#### آماده سازی سطح:

سطح عایق پلی فلکس زیرین باید کاملاً خشک و عاری از گردوغبار، روغن و آلودگی باشد. حداقل و حداکثر زمان مجاز اجرای لاک پس از عایق زیرین باید مطابق دستورالعمل کملیون رعایت گردد. ❖ توجه: رعایت حداقل و حداکثر زمان مجاز رنگ آمیزی بین لایه ای که توسط سازنده تعیین می شود الزامی است. در صورت عدم رعایت فواصل زمانی مذکور، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت کملیون مشاوره شود.

#### اعمال و اجرا:

این محصول تک جزئی و آماده مصرف است. پیش از استفاده با همزن مکانیکی دور پایین کاملاً هم زده شود؛ در صورت نیاز جهت تنظیم ویسکوزیته، حداکثر تا ۱۰ درصد از تینر پیشنهادی استفاده شود. ❖ توجه: رعایت دقیق زمان پخت اولیه و همچنین توجه به عمر مفید رنگ پس از اختلاط دو جزء (Pot Life) الزامی است. حجم اختلاط رنگ باید متناسب با سرعت اجرا، تعداد مجریان و مساحت سطح رنگ آمیزی تعیین گردد تا از ژل شدن و هدررفت محصول پیش از اعمال جلوگیری شود.



# CHAMELEON PAINT

## for Professional Use Only

Manufacturer of Industrial,  
Protective, Marine Traffic, Automotive & Decorative Paints



ISO 9001  
HSE - ISO 14001  
ISO 45001

### شرایط محیط جهت اعمال:

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد بوده و همچنین درجه حرارت سطح بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد. دمای رنگ نیز باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود. به منظور جلوگیری از میعان رطوبت، دمای سطح باید حداقل ۳ درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد. در محیط های بسته، هنگام رنگ آمیزی و همچنین در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است. حتی الامکان از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداری شود.

### وسایل و تجهیزات اعمال:

در اعمال به روش اسپری، استفاده از فیلتر روغن و مخزن رطوبت گیر الزامی است. تنظیم فشار و تغییر سر نازل با توجه به خواص فیزیکی و رئولوژیکی رنگ صورت می پذیرد.

| روش اعمال                   | وضعیت | مشخصات فنی و تنظیمات                              |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| قلم مو (Brush)              | مناسب | -                                                 |
| غلطک (Roller)               | مناسب | -                                                 |
| اسپری بدون هوا (Airless)    | مناسب | قطر نازل: ۰/۳۳ - ۰/۲۳ میلی متر / فشار: ۲۰۰۰ Psi < |
| اسپری با هوا (Conventional) | مناسب | -                                                 |

### نکات ایمنی:

این محصول صرفاً در شرایط صنعتی و با رعایت توصیه های مندرج در برگه ایمنی (MSDS) مواد قابل مصرف است. در هنگام کار، رعایت کامل الزامات ایمنی ضروری است. این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداری شود. در محیط های بسته، رعایت تهویه مناسب الزامی است. در صورت تماس با چشم، باید فوراً با آب سرد فراوان شست و شو داده شده و به پزشک مراجعه شود.

### شرایط انبار داری:

محصول باید در محیطی سرپوشیده، خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. همچنین توصیه می شود بسته ها بر روی پالت و حداقل ۱۵ سانتی متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند. ایجاد تهویه مناسب در محل انبارش ضروری است. ❖ توجه: این محصول تنها در موارد ذکر شده در این برگه قابل مصرف است و در صورت نیاز به استفاده در شرایط و کاربردهای متفاوت، مشاوره با کارشناسان شرکت کملیون الزامی است. در غیر این صورت، مسئولیت استفاده بر عهده مصرف کننده خواهد بود. تمامی داده ها بر اساس شرایط کنترل شده آزمایشگاهی ارائه شده اند و با توجه به شرایط محیطی، نحوه اجرا، نوع سطح، شکل و ابعاد قطعه، مهارت مجری و سایر عوامل اجرایی، امکان تغییر در نتایج وجود دارد. همچنین هرگونه تغییر در فرمولاسیون می تواند منجر به تغییر در داده ها شود؛ بنابراین برای دسترسی به آخرین اطلاعات، تماس با کارشناسان شرکت کملیون توصیه می شود. عواقب ناشی از مصرف تینرهای غیرتوصیه شده یا عدم رعایت نسبت اختلاط، بر عهده مصرف کننده خواهد بود. مقدار پوشش اعلام شده نیز تئوری بوده و با توجه به پرت رنگ و شرایط واقعی اجرا متغیر است.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4  
(+98)21-364 232 95-7