آستر غنی از روی اپوکسی پلی‌آمید ۸۵٪ KEP-۱۳۳

آستر غنی از روی اپوکسی پلی‌آمید کملیون با ۸۵٪ پودر روی در فیلم خشک، پوششی دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی پلی‌آمید است که بالاترین رده در استاندارد بین‌المللی **SSPC Paint ۲۰** یعنی **Type II (Organic), Level ۱** (حداقل ۸۵٪ روی در فیلم خشک) و استاندارد **ISO ۱۲۹۴٤-۵** محسوب می‌شود. به دلیل درصد بسیار بالای گرد روی، این محصول بیشترین چگالی، محافظت کاتدی حداکثری و بالاترین مقاومت در برابر سالت اسپری را دارد.

خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی :

- حفاظت گالوانیکی (فداشونده) واقعی در برابر خوردگی فولاد
- مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت، نمک و محیط‌های صنعتی/دریایی
- چسبندگی عالی به فولاد بلاست‌شده
- زیرسازی مناسب جهت میانی و رویه‌های اپوکسی و پلی‌یورتان
- مطابق با الزامات استانداردهای بین‌المللی حفاظتی (نظیر SSPC-Paint ۲۰)
- قابلیت اجرا با اسپری airless (روش اصلی)

کاربردهای پیشنهادی:

آستر غنی از روی اپوکسی پلی‌آمید کملیون جهت آستری سازه‌های فولادی در پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، دریایی، پل‌سازی و سازه‌های صنعتی در معرض خورندگی بسیار بالا، پیش از اعمال سامانه پوششی میانی/رویه، استفاده می‌شود.

- توجه: این آستر بر پایه پودر روی خالص، حفاظت گالوانیکی (فداشونده) واقعی ارائه می‌دهد؛ درصد روی اعلام‌شده بر مبنای وزن فیلم خشک است. اجرای همزن مکانیکی مداوم حین مصرف جهت جلوگیری از ته‌نشینی روی الزامی است.

مشخصات فنی:

ویژگی فنی	مقدار	واحد	ویژگی فنی	مقدار	واحد
پایه رزینی	رزین اپوکسی پلی‌آمید + پودر روی خالص (۸۵٪)	-	پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی	۲/۷-۳/۵	m²/Kg
تعداد اجزا	دو جزئی	-	عمر مفید (پس از اختلاط) ۲۵ C°	۳-۵	-
روش سخت شدن	واکنش شیمیایی (پخت سرد اپوکسی-پلی‌آمید)	-	زمان خشک شدن سطحی ۲۵ C°	۲۰-۳۰	min
نسبت اختلاط وزنی	(رزین:سخت‌کننده)۱:۱٤	-	زمان خشک شدن عمقی ۲۵ C°	۲-۳	hr
فام رنگ	خاکستری روی (Zinc Grey)	-	زمان خشک شدن کامل ۲۵ C°	۷	Day
براقیت	مات	-	زمان برای اجرای لایه بعد ۲۵ C°	۳-۵	hr
دانسیته(چگالی)	۲/۷۵ ±۰/۱۰	gr/cm³	ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	٦۰-۸۰	micron
درصد جامد حجمی	٦۵ ±۲	%	ضخامت فیلم تر پیشنهادی	۹۵-۱۲۰	micron
درصد جامد وزنی	۸۷ ± ۲	%	تینر مصرفی	تینر اپوکسی	KTI-۲۰۱
مقاومت حرارتی مدوام	۱۲۰	C°	نقطه اشتعال	۲۷	C°
مقاومت حرارتی لحظه ای	۱٤۰	C°	مقاومت مه نمکی - تک‌لایه	حداقل۱۵۰۰	Hr
دوره انبارداری ۲۵ C°				۱۲	Month

آماده سازی سطح :

سطح فولادی باید عاری از هرگونه پوسته نورد، زنگ‌زدگی، چربی، روغن و آلودگی باشد. آماده‌سازی سطح با روش سندبلاست تا درجه Sa۲/۵ مطابق ISO۸۵۰۱-۱ انجام شود.

پیش از اعمال، پروفیل سطح (Anchor Profile) باید مطابق مقدار توصیه‌شده جهت چسبندگی مناسب کنترل گردد.

در صورت آسیب‌دیدگی موضعی سطح، ترمیم و آماده‌سازی مجدد ناحیه آسیب‌دیده پیش از اعمال رویه ضروری است.

- توجه:رعایت حداقل و حداکثر زمان مجاز رنگ‌آمیزی بین لایه‌ای که توسط سازنده تعیین می‌شود الزامی است. در صورت عدم رعایت فواصل زمانی مذکور، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت کملیون مشاوره شود.

اعمال و اجرا:

دو جزء را به‌طور جداگانه با همزن مکانیکی هم بزنید، سپس جزء سخت‌کننده را به نسبت حجمی ٤:١ به جزء رزین اضافه کرده و حداقل ٣ تا ۵ دقیقه با همزن مکانیکی دور پایین کاملاً مخلوط نمایید. جهت تنظیم ویسکوزیته از تینر پیشنهادی استفاده شود. مخلوط باید ظرف مدت عمر مفید اعلام‌شده مصرف گردد.

- توجه: پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات فوراً با تینر اپوکسی شستشو داده شود؛ پس از سفت‌شدن، مخلوط دیگر با تینر حل نمی‌گردد.

شرایط محیط جهت اعمال:

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ‌آمیزی باید بین ١٠ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد بوده و همچنین درجه حرارت سطح بین ۵ تا ۵٠ درجه سانتی‌گراد باشد. دمای رنگ نیز باید بین ١٠ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شود. به‌منظور جلوگیری از میعان رطوبت، دمای سطح باید حداقل ٣ درجه سانتی‌گراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد. در محیط‌های بسته، هنگام رنگ‌آمیزی و همچنین در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است. حتی‌الامکان از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداری شود.

وسایل و تجهیزات اعمال:

در اعمال به روش اسپری، استفاده از فیلتر روغن و مخزن رطوبت گیر الزامی است. تنظیم فشار و تغییر سر نازل با توجه به خواص فیزیکی و رئولوژیکی رنگ صورت می‌پذیرد.

روش اعمال	وضعیت	مشخصات فنی و تنظیمات
اسپری بدون‌هوا (Airless)	مناسب	قطر نازل: ٠/۵٣ – ٠/٣٨ میلیمتر / فشار: ٢۵٠٠ Psi <
اسپری با هوا (Conventional)	مناسب	-
غلطک (Roller)	مناسب	-
قلم‌مو (Brush)	مناسب	-

نکات ایمنی:

این محصول صرفاً در شرایط صنعتی و با رعایت توصیه‌های مندرج در برگه ایمنی (MSDS) مواد قابل مصرف است. در هنگام کار، رعایت کامل الزامات ایمنی ضروری است. این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداری شود. در محیط‌های بسته، رعایت تهویه مناسب الزامی است. در صورت تماس با چشم، باید فوراً با آب سرد فراوان شست‌وشو داده شده و به پزشک مراجعه شود.

شرایط انبار داری:

محصول باید در محیطی سرپوشیده، خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محدوده دمایی ۵ تا ٤٠ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. همچنین توصیه می‌شود بسته‌ها بر روی پالت و حداقل ١۵ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند. ایجاد تهویه مناسب در محل انبارش ضروری است.

- توجه:این محصول تنها در موارد ذکرشده در این برگه قابل مصرف است و در صورت نیاز به استفاده در شرایط و کاربردهای متفاوت، مشاوره با کارشناسان شرکت کملیون الزامی است. در غیر این صورت، مسئولیت استفاده بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود. تمامی داده‌ها بر اساس شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی ارائه شده‌اند و با توجه به شرایط محیطی، نحوه اجرا، نوع سطح، شکل و ابعاد قطعه، مهارت مجری و سایر عوامل اجرایی، امکان تغییر در نتایج وجود دارد. همچنین هرگونه تغییر در فرمولاسیون می‌تواند منجر به تغییر در داده‌ها شود؛ بنابراین برای دسترسی به آخرین اطلاعات، تماس با کارشناسان شرکت کملیون توصیه می‌شود. عواقب ناشی از مصرف تینرهای غیرتوصیه‌شده یا عدم رعایت نسبت اختلاط، بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود. مقدار پوشش اعلام‌شده نیز تئوری بوده و با توجه به پرت رنگ و شرایط واقعی اجرا متغیر است.