رویه اپوکسی پلی‌آمید براق KEP-۳۱۲

رویه اپوکسی پلی‌آمید براق کملیون، پوششی دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی پلی‌آمید است که فیلمی صاف و بسیار براق با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا برای سطوح صنعتی نمایان ایجاد می‌کند.

خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی :

- براقیت بسیار بالا و ظاهر یکدست
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب در برابر اسیدها، قلیاها و حلال‌ها
- مقاومت مکانیکی و سایشی بالا
- چسبندگی عالی بر روی آسترها و میانی‌های اپوکسی
- قابل ارائه در فام‌های مختلف
- قابلیت اجرا با اسپری، غلطک و قلم‌مو

کاربردهای پیشنهادی:

رویه اپوکسی پلی‌آمید براق کملیون جهت رنگ‌آمیزی نهایی سازه‌های فولادی، ماشین‌آلات، تجهیزات و کف صنعتی که ظاهری براق و بادوام مطلوب است، استفاده می‌شود.

❖ توجه: رزین اپوکسی در معرض تابش مستقیم و طولانی‌مدت نور خورشید دچار گچی‌شدن سطحی (Chalking) و افت براقیت می‌گردد؛ برای سطوح نمایان خارجی با اولویت ظاهری، استفاده از رویه پلی‌یورتان آلیفاتیک توصیه می‌شود.

مشخصات فنی:

ویژگی فنی	مقدار	واحد	ویژگی فنی	مقدار	واحد
پایه رزینی	رزین اپوکسی پلی‌آمید	-	پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی	۵/۵-۳/۵	m²/Kg
تعداد اجزا	دو جزئی	-	عمر مفید (پس از اختلاط) ° C ۲۵	≥٦	hr
روش سخت شدن	واکنش شیمیایی (پخت سرد اپوکسی-پلی‌آمید)	-	زمان خشک شدن سطحی ° C ۲۵	≥ ۲	hr
نسبت اختلاط وزنی	(رزین:سخت‌کننده) ۱:٤	-	زمان خشک شدن عمقی ° C ۲۵	≥۵	hr
فام رنگ	قابل ارائه در فام‌های مختلف	-	زمان خشک شدن کامل ° C ۲۵	۷	Day
براقیت	براق	-	زمان برای اجرای لایه بعد ° C ۲۵	۱۲-۷۲	hr
دانسیته(چگالی)	۱/۳۰ ±۰/۰۵	gr/cm³	ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	۵۰-۷۵	micron
درصد جامد حجمی	۵۳ ±۲	%	نقطه اشتعال	۲٦	° C
مقاومت حرارتی مداوم	≥۱۲۰	C °	تینر مصرفی	تینر اپوکسی	KTI-۲۰۱
دوره انبارداری ° C ۲۵				۱۲	Month

آماده سازی سطح :

سطح باید عاری از هرگونه چربی، روغن، گردوغبار و رطوبت باشد و آستر/میانی مناسب پیش از اعمال رویه، اجرا و خشک شده باشد.
آماده‌سازی سطح مطابق استاندارد ISO۸۵۰۱-۱ و رعایت حداکثر زمان مجاز رنگ‌آمیزی بین‌لایه‌ای الزامی است.
در صورت آسیب‌دیدگی موضعی سطح، ترمیم و آماده‌سازی مجدد ناحیه آسیب‌دیده پیش از اعمال رویه ضروری است.

❖ توجه:رعایت حداقل و حداکثر زمان مجاز رنگ‌آمیزی بین لایه‌ای که توسط سازنده تعیین می‌شود الزامی است. در صورت عدم رعایت فواصل زمانی مذکور، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت کملیون مشاوره شود.

اعمال و اجرا:

دو جزء را به‌طور جداگانه با همزن مکانیکی هم بزنید، سپس جزء سخت‌کننده را به نسبت حجمی ٤:۱ به جزء رزین اضافه کرده و حداقل ۳ تا ۵ دقیقه با همزن مکانیکی دور پایین کاملاً مخلوط نمایید. جهت تنظیم ویسکوزیته از تینر پیشنهادی استفاده شود. مخلوط باید ظرف مدت عمر مفید اعلام‌شده مصرف گردد.

❖ توجه: پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات فوراً با تینر اپوکسی شستشو داده شود؛ پس از سفت‌شدن، مخلوط دیگر با تینر حل نمی‌گردد.

شرایط محیط جهت اعمال:

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ‌آمیزی باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد بوده و همچنین درجه حرارت سطح بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد باشد. دمای رنگ نیز باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شود. به‌منظور جلوگیری از میعان رطوبت، دمای سطح باید حداقل ۳ درجه سانتی‌گراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد. در محیط‌های بسته، هنگام رنگ‌آمیزی و همچنین در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است. حتی‌الامکان از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداری شود.

وسایل و تجهیزات اعمال:

در اعمال به روش اسپری، استفاده از فیلتر روغن و مخزن رطوبت گیر الزامی است. تنظیم فشار و تغییر سر نازل با توجه به خواص فیزیکی و رئولوژیکی رنگ صورت می‌پذیرد.

روش اعمال	وضعیت	مشخصات فنی و تنظیمات
اسپری بدون‌هوا (Airless)	مناسب	قطر نازل: ۰/۵۳ – ۰/۳۸ میلیمتر / فشار: ۲۵۰۰ Psi <
اسپری با هوا (Conventional)	مناسب	-
غلطک (Roller)	مناسب	-
قلم‌مو (Brush)	مناسب	-

نکات ایمنی:

این محصول صرفاً در شرایط صنعتی و با رعایت توصیه‌های مندرج در برگه ایمنی (MSDS) مواد قابل مصرف است. در هنگام کار، رعایت کامل الزامات ایمنی ضروری است. این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداری شود. در محیط‌های بسته، رعایت تهویه مناسب الزامی است. در صورت تماس با چشم، باید فوراً با آب سرد فراوان شست‌وشو داده شده و به پزشک مراجعه شود.

شرایط انبار داری:

محصول باید در محیطی سرپوشیده، خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. همچنین توصیه می‌شود بسته‌ها بر روی پالت و حداقل ۱۵ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند. ایجاد تهویه مناسب در محل انبارش ضروری است.

❖ توجه:این محصول تنها در موارد ذکرشده در این برگه قابل مصرف است و در صورت نیاز به استفاده در شرایط و کاربردهای متفاوت، مشاوره با کارشناسان شرکت کملیون الزامی است. در غیر این صورت، مسئولیت استفاده بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود. تمامی داده‌ها بر اساس شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی ارائه شده‌اند و با توجه به شرایط محیطی، نحوه اجرا، نوع سطح، شکل و ابعاد قطعه، مهارت مجری و سایر عوامل اجرایی، امکان تغییر در نتایج وجود دارد. همچنین هرگونه تغییر در فرمولاسیون می‌تواند منجر به تغییر در داده‌ها شود؛ بنابراین برای دسترسی به آخرین اطلاعات، تماس با کارشناسان شرکت کملیون توصیه می‌شود. عواقب ناشی از مصرف تینرهای غیرتوصیه‌شده یا عدم رعایت نسبت اختلاط، بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود. مقدار پوشش اعلام‌شده نیز تئوری بوده و با توجه به پرت رنگ و شرایط واقعی اجرا متغیر است.