



# CHAMELEON PAINT

## for Professional Use Only

Manufacturer of Industrial,  
Protective, Marine Traffic, Automotive & Decorative Paints



### KWA-۷۰۱

### پرایمر آکرلیک داخلی

پرایمر آکرلیک داخلی کملیون، پوششی تک جزئی و پایه آب بر پایه رزین امولسیون آکرلیک است که به طور اختصاصی جهت زیرسازی سطوح داخلی گچی و سیمانی پیش از اعمال رنگ های دکوراتیو داخلی، با تمرکز بر یکنواختی جذب و بهبود پوشانندگی رنگ رویه، فرموله شده است.

### خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی :

- یکنواخت سازی جذب سطوح گچی و سیمانی داخلی
- افزایش چسبندگی و پوشانندگی رنگ رویه
- کاهش مصرف رنگ رویه در دست اول
- کم بو و مناسب فضاهای مسکونی مسکونی در حال سکونت
- خشک شدن سریع در دمای محیط
- قابلیت اجرا با غلطک، قلم مو و اسپری

### کاربردهای پیشنهادی:

پرایمر آکرلیک داخلی کملیون جهت زیرسازی دیوار و سقف فضاهای داخلی مسکونی و اداری، پیش از اعمال رنگ های آکرلیک یا پلاستیک، استفاده می شود.

❖ توجه: این پرایمر برای مصارف داخلی فرموله شده است؛ برای نمای خارجی و سطوح با قلیائیت بالا از سیلر آکرلیک (KWA-۷۲۱) استفاده شود.

### مشخصات فنی:

| ویژگی فنی        | مقدار                                | واحد               | ویژگی فنی                    | مقدار            | واحد                |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| پایه رزینی       | امولسیون آکرلیک                      | -                  | پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی | ۱۲-۱۴            | m <sup>2</sup> /Lit |
| تعداد اجزا       | تک جزئی                              | -                  | عمر مفید (پس از اختلاط)      | -                | -                   |
| روش سخت شدن      | تبخیر آب و ائتلاف فیلم (Coalescence) | -                  | زمان خشک شدن سطحی            | ۳۰               | min                 |
| نسبت اختلاط وزنی | -                                    | -                  | زمان خشک شدن عمقی            | ۲                | hr                  |
| فام رنگ          | سفید                                 | -                  | زمان خشک شدن کامل            | ۱                | Day                 |
| براقیت           | مات                                  | -                  | زمان برای اجرای لایه بعد     | ۴                | hr                  |
| دانسیته (چگالی)  | ۱/۱۰ ± ۰/۰۳                          | gr/cm <sup>3</sup> | ضخامت پیشنهادی فیلم خشک      | -                | micron              |
| درصد جامد حجمی   | ۳۰ ± ۲                               | %                  | نقطه اشتعال                  | ندارد (پایه آبی) | -                   |
| مقاومت حرارتی    | -                                    | C °                | تینر مصرفی                   | آب (Water)       | -                   |
| دوره انبارداری   |                                      |                    |                              |                  |                     |
|                  |                                      |                    |                              | ۱۲               | Month               |

### آماده سازی سطح :

سطح باید عاری از گردوغبار، چربی، رطوبت اضافی و رنگ های پوسته شده باشد.

روی گچ کاری نو (کمتر از ۲۸ روز)، صبر تا عمل آمدن کامل گچ پیش از اجرای پرایمر توصیه می شود.

در صورت آسیب دیدگی موضعی سطح، ترمیم و آماده سازی مجدد ناحیه آسیب دیده پیش از اعمال رویه ضروری است.

❖ توجه: رعایت حداقل و حداکثر زمان مجاز رنگ آمیزی بین لایه های که توسط سازنده تعیین می شود الزامی است. در صورت عدم رعایت فواصل زمانی مذکور، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت کملیون مشاوره شود.

### اعمال و اجرا:

پرایمر را قبل از مصرف کاملاً هم بزنید. در صورت نیاز تا حداکثر ۱۰ درصد حجمی با آب رقیق نمایید و با غلطک یا قلم مو به صورت یکنواخت اعمال کنید.

❖ توجه: پس از اتمام کار، کلیه ابزار بلافاصله با آب شسته شود.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4  
(+98)21-364 232 95-7



# CHAMELEON PAINT

## for Professional Use Only

Manufacturer of Industrial,  
Protective, Marine Traffic, Automotive & Decorative Paints



### شرایط محیط جهت اعمال:

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد بوده و همچنین درجه حرارت سطح بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد. دمای رنگ نیز باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود. به منظور جلوگیری از میعان رطوبت، دمای سطح باید حداقل ۳ درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد. در محیط های بسته، هنگام رنگ آمیزی و همچنین در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است. حتی الامکان از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداری شود.

### وسایل و تجهیزات اعمال:

در اعمال به روش اسپری، استفاده از فیلتر روغن و مخزن رطوبت گیر الزامی است. تنظیم فشار و تغییر سر نازل با توجه به خواص فیزیکی و رئولوژیکی رنگ صورت می پذیرد.

| روش اعمال                   | وضعیت | مشخصات فنی و تنظیمات                              |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| اسپری بدون هوا (Airless)    | مناسب | قطر نازل: ۰/۵۳ - ۰/۴۳ میلی متر / فشار: ۱۸۰۰ Psi < |
| اسپری با هوا (Conventional) | مناسب | -                                                 |
| غلطک (Roller)               | مناسب | -                                                 |
| قلم مو (Brush)              | مناسب | -                                                 |

### نکات ایمنی:

این محصول صرفاً در شرایط صنعتی و با رعایت توصیه های مندرج در برگه ایمنی (MSDS) مواد قابل مصرف است. در هنگام کار، رعایت کامل الزامات ایمنی ضروری است. این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداری شود. در محیط های بسته، رعایت تهویه مناسب الزامی است. در صورت تماس با چشم، باید فوراً با آب سرد فراوان شست و شو داده شده و به پزشک مراجعه شود.

### شرایط انبار داری:

محصول باید در محیطی سرپوشیده، خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. همچنین توصیه می شود بسته ها بر روی پالت و حداقل ۱۵ سانتی متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند. ایجاد تهویه مناسب در محل انبارش ضروری است. ❖ توجه: این محصول تنها در موارد ذکر شده در این برگه قابل مصرف است و در صورت نیاز به استفاده در شرایط و کاربردهای متفاوت، مشاوره با کارشناسان شرکت کمپون الزامی است. در غیر این صورت، مسئولیت استفاده بر عهده مصرف کننده خواهد بود. تمامی داده ها بر اساس شرایط کنترل شده آزمایشگاهی ارائه شده اند و با توجه به شرایط محیطی، نحوه اجرا، نوع سطح، شکل و ابعاد قطعه، مهارت مجری و سایر عوامل اجرایی، امکان تغییر در نتایج وجود دارد. همچنین هرگونه تغییر در فرمولاسیون می تواند منجر به تغییر در داده ها شود؛ بنابراین برای دسترسی به آخرین اطلاعات، تماس با کارشناسان شرکت کمپون توصیه می شود. عواقب ناشی از مصرف تینرهای غیرتوصیه شده یا عدم رعایت نسبت اختلاط، بر عهده مصرف کننده خواهد بود. مقدار پوشش اعلام شده نیز تئوری بوده و با توجه به پرت رنگ و شرایط واقعی اجرا متغیر است.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4  
(+98)21-364 232 95-7