



CHAMELEON PAINT

for Professional Use Only

Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive & Decorative Paints



KWA-۷۲۱

سیلر آکرلیک

سیلر آکرلیک کملیون، پوششی تک جزئی و پایه آب بر پایه رزین امولسیون آکرلیک با مقاومت خوب در برابر قلیائیت سیمان است که جهت آب بندی سطحی و یکنواخت سازی جذب سطوح سیمانی، بتنی و بلوکی داخل و خارج ساختمان، پیش از اعمال رنگ نهایی، فرموله شده است.

خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی :

- مقاومت خوب در برابر قلیائیت سیمان (Alkali Resistant)
- قابل استفاده در نمای خارجی و فضای داخلی
- کاهش جذب آب سطح و افزایش دوام سامانه پوششی
- افزایش چسبندگی و یکنواختی پوشش نهایی
- پایه آبی و آسان در اجرا
- قابلیت اجرا با غلطک، قلم مو و اسپری

کاربردهای پیشنهادی:

سیلر آکرلیک کملیون جهت آب بندی و آماده سازی سطوح سیمانی، بتنی، بلوکی و گچی داخل و خارج ساختمان، به ویژه نمای بیرونی پیش از اعمال رنگ نمای نهایی، استفاده می شود.

❖ توجه: برای دیوارهای سیمانی و بلوکی نوساز، صبر برای عمل آمدن کامل بتن/مالات (حداقل ۲۸ روز) پیش از اجرای سیلر توصیه می شود.

مشخصات فنی:

ویژگی فنی	مقدار	واحد	ویژگی فنی	مقدار	واحد
پایه رزینی	امولسیون آکرلیک مقاوم به قلیا	-	پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی	۱۱-۱۳	m ² /Lit
تعداد اجزا	تک جزئی	-	عمر مفید (پس از اختلاط)	-	-
روش سخت شدن	تبخیر آب و ائتلاف فیلم (Coalescence)	-	زمان خشک شدن سطحی	۳۰	min
نسبت اختلاط وزنی	-	-	زمان خشک شدن عمقی	۲	hr
فام رنگ	شیری (نیمه شفاف)	-	زمان خشک شدن کامل	۱	Day
براقیت	مات	-	زمان برای اجرای لایه بعد	۴	hr
دانسیته (چگالی)	۱/۰۸ ± ۰/۰۳	gr/cm ³	ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	-	micron
درصد جامد حجمی	۲۷ ± ۲	%	نقطه اشتعال	ندارد (پایه آبی)	-
مقاومت حرارتی	-	C °	تینر مصرفی	(Water) آب	-
دوره انبارداری					
۱۲ Month					

آماده سازی سطح :

سطح باید عاری از گردوغبار، چربی، رنگ های پوسته شده و اجزای سست باشد.

در صورت وجود کپک یا جلبک سطحی، شست و شو و ضد عفونی سطح پیش از اجرای سیلر ضروری است.

در صورت آسیب دیدگی موضعی سطح، ترمیم و آماده سازی مجدد ناحیه آسیب دیده پیش از اعمال رویه ضروری است.

❖ توجه: رعایت حداقل و حداکثر زمان مجاز رنگ آمیزی بین لایه های که توسط سازنده تعیین می شود الزامی است. در صورت عدم رعایت فواصل زمانی مذکور، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناسان شرکت کملیون مشاوره شود.

اعمال و اجرا:

سیلر را قبل از مصرف کاملاً هم بزنید. در صورت نیاز تا حداکثر ۱۰ درصد حجمی با آب رقیق نمایید و با غلطک یا قلم مو به صورت یکنواخت اعمال کنید.

❖ توجه: پس از اتمام کار، کلیه ابزار بلافاصله با آب شسته شود.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7



CHAMELEON PAINT

for Professional Use Only

Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive & Decorative Paints



شرایط محیط جهت اعمال:

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد بوده و همچنین درجه حرارت سطح بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد. دمای رنگ نیز باید بین ۱۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود. به منظور جلوگیری از میعان رطوبت، دمای سطح باید حداقل ۳ درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد. در محیط های بسته، هنگام رنگ آمیزی و همچنین در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است. حتی الامکان از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداری شود.

وسایل و تجهیزات اعمال:

در اعمال به روش اسپری، استفاده از فیلتر روغن و مخزن رطوبت گیر الزامی است. تنظیم فشار و تغییر سر نازل با توجه به خواص فیزیکی و رئولوژیکی رنگ صورت می پذیرد.

روش اعمال	وضعیت	مشخصات فنی و تنظیمات
اسپری بدون هوا (Airless)	مناسب	قطر نازل: ۰/۵۳ - ۰/۴۳ میلی متر / فشار: ۱۸۰۰ Psi <
اسپری با هوا (Conventional)	مناسب	-
غلطک (Roller)	مناسب	-
قلم مو (Brush)	مناسب	-

نکات ایمنی:

این محصول صرفاً در شرایط صنعتی و با رعایت توصیه های مندرج در برگه ایمنی (MSDS) مواد قابل مصرف است. در هنگام کار، رعایت کامل الزامات ایمنی ضروری است. این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداری شود. در محیط های بسته، رعایت تهویه مناسب الزامی است. در صورت تماس با چشم، باید فوراً با آب سرد فراوان شست و شو داده شده و به پزشک مراجعه شود.

شرایط انبار داری:

محصول باید در محیطی سرپوشیده، خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. همچنین توصیه می شود بسته ها بر روی پالت و حداقل ۱۵ سانتی متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند. ایجاد تهویه مناسب در محل انبارش ضروری است.

❖ توجه: این محصول تنها در موارد ذکر شده در این برگه قابل مصرف است و در صورت نیاز به استفاده در شرایط و کاربردهای متفاوت، مشاوره با کارشناسان شرکت کمپون الزامی است. در غیر این صورت، مسئولیت استفاده بر عهده مصرف کننده خواهد بود. تمامی داده ها بر اساس شرایط کنترل شده آزمایشگاهی ارائه شده اند و با توجه به شرایط محیطی، نحوه اجرا، نوع سطح، شکل و ابعاد قطعه، مهارت مجری و سایر عوامل اجرایی، امکان تغییر در نتایج وجود دارد. همچنین هرگونه تغییر در فرمولاسیون می تواند منجر به تغییر در داده ها شود؛ بنابراین برای دسترسی به آخرین اطلاعات، تماس با کارشناسان شرکت کمپون توصیه می شود. عواقب ناشی از مصرف تینرهای غیرتوصیه شده یا عدم رعایت نسبت اختلاط، بر عهده مصرف کننده خواهد بود. مقدار پوشش اعلام شده نیز تئوری بوده و با توجه به پرت رنگ و شرایط واقعی اجرا متغیر است.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7