



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



KRS-102

رنگ روغنی نیم براق

رنگ روغنی نیم براق کملیون بر پایه رزین های آلکیدی و بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی و سازگار با آب و هوای مناطق مختلف تهیه شده است. این رنگ دارای زمان خشک شدن، دوام و چسبندگی مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر عوامل جوی از خود نشان می دهد لذا جهت محیطهای داخلی و خارجی و کلیه سطوح فلزی، چوبی، گچی، سیمانی، آجری، آردواز پیشنهاد می شود.

ویژگی ها:

قابل شستشو ۱۰۰٪
دارای زمان خشک شدن مناسب
قدرت پوشش بسیار عالی
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش

مشخصات فنی در شرایط ۲۵ درجه سانتی گراد:

۱۰-۱۲ متر مربع بر لیتر	پوشش (تئوری)
حداکثر ۱۶ ساعت	زمان خشک شدن عمقی
۲۴ ساعت	زمان اعمال لایه بعدی
حداقل ۵۰	نیم براقیت بعد از ۲۴ ساعت (تحت زاویه ۶۰ درجه)
۳۸ درجه سانتی گراد	FLASH POINT
الکیدی بلند روغن	نوع محمول (رزین)

روش اعمال :

قلم مو، اسپری و غلتک
حلال وایت اسپری

طریقه مصرف یا استعمال:

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید (بنا بر ضرورت، جهت از بین بردن رنگهای قبلی می-توان از سنباده استفاده کرد). در صورتیکه سطح شوره زده باشد، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد. سطوح فلزی می بایستی از هرگونه زنگ زدگی و براده، عاری گردند. ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود. استفاده از بتونه روغنی برای سطوح چوبی و فلزی و استفاده از گچ و بتونه روغنی برای سطوح داخلی ساختمان پیشنهاد می گردد. پس از ترمیم نقاط، میتوانید با استفاده از کاردک و لیسه، نقاط برجسته روی سطح را صاف و به تناسب صافی یا زبری مورد انتظار از سطح، بر روی کل سطح، سنباده کاری نمایید.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7





Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



پس از آماده سازی کلی و قبل از اعمال رنگ ، پیشنهاد می گردد از رنگ آستری روغنی جهت سطوح گچی ، سیمانی و چوبی و از ضد زنگ (پرایمر ضد خوردگی) جهت سطوح فلزی به عنوان اولین لایه استفاده گردد.

در این مرحله و بنا بر ضرورت و رسیدن به سطح صاف ، می توانید عمل بتونه کاری و پرداخت آن را بوسیله سنباده کاری ادامه دهید.
رنگ روغنی نیم براق کملیون را با مقدار مناسب حلال وایت اسپریت رقیق نموده و بوسیله قلم مو ، غلتک یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

میزان اختلاط تینر وایت اسپریت به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط ، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی، میزان اختلاط تینر به رنگ بر حسب درصد وزنی ، با قلم مو ۲۵٪ ، با غلتک ۲۰٪ و با پیستوله ۴۵٪ می-باشد

توصیه:

قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
مقدار تینر وایت اسپریت مورد نیاز جهت رقیق کردن ضد زنگ را کم کم و در حین همزدن ضد زنگ اضافه نمایید.
در طی رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.

نحوه شستشوی وسایل :

حتماً بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با حلال وایت اسپریت شستشو دهید.
در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورات عمل های ایمنی کارخانه سازنده پیروی نمایید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :

- محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمایید .
- بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ تولید مصرف نمایید .
- در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان درها و پنجره ها را باز بگذارید .
- در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر ویا ماسکهای تنفسی استفاده کرد ویا محل کار را ترک کنید.
- از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید .
- در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.
- سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسک های تنفسی و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7

