



Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



KRS-101

رنگ روغنی مات

پوش رنگ روغنی مات کملیون بر پایه رزین های آلکیدی و بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی و سازگار با آب و هوای مناطق مختلف تهیه شده است. این رنگ دارای زمان خشک شدن، دوام و چسبندگی مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر عوامل جوی از خود نشان می دهد لذا جهت محیطهای داخلی و کلیه سطوح فلزی، چوبی، گچی، سیمانی، آجری پیشنهاد می شود.

ویژگی ها:

قابل شستشو ۱۰۰٪
دارای زمان خشک شدن مناسب
قدرت پوشش بسیار عالی
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش

مشخصات فنی در شرایط ۲۵ درجه سانتی گراد:

پوشش (تئوری)	۱۰-۱۱ متر مربع بر لیتر
زمان اعمال لایه بعدی	حداقل ۱۲ ساعت
FLASH POINT	۳۸ درجه سانتی گراد
نوع محمل (رزین)	الکیدی

روش اعمال :

قلم مو ، اسپری و غلتک

طریقه مصرف یا استعمال:

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید (بنا بر ضرورت ، جهت از بین بردن رنگهای قبلی می-توان از سنباده استفاده کرد) . در صورتیکه سطح شوره زده باشد ، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد . سطوح فلزی می بایستی از هرگونه زنگ زدگی و براده ، عاری گردند.

ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود. استفاده از بتونه روغنی برای سطوح چوبی و فلزی و استفاده از گچ و بتونه روغنی برای سطوح داخلی ساختمان پیشنهاد می گردد.

پس از ترمیم نقاط ، میتوانید با استفاده از کاردک و لیسه ، نقاط برجسته روی سطح را صاف و به تناسب صافی یا زبری مورد انتظار از سطح ، بر روی کل سطح ، سنباده کاری نمایید.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7





Manufacturer of Industrial,
Protective, Marine Traffic, Automotive
& Decorative Paints



پس از آماده سازی کلی و قبل از اعمال رنگ ، پیشنهاد می گردد از رنگ آستری روغنی جهت سطوح گچی ، سیمانی و چوبی و از ضد زنگ (پرایمر ضد خوردگی) جهت سطوح فلزی به عنوان اولین لایه استفاده گردد.
در این مرحله و بنا بر ضرورت و رسیدن به سطح صاف ، می توانید عمل بتونه کاری و پرداخت آن را بوسیله سنباده کاری ادامه دهید.
رنگ روغنی براق کملیون را با مقدار مناسب حلال وایت اسپریت رقیق نموده و بوسیله قلم مو ، غلتک یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمائید.
میزان اختلاط تینر وایت اسپریت به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط ، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی، میزان اختلاط تینر به رنگ بر حسب درصد وزنی ، با قلم مو ۲۵٪ ، با غلتک ۲۰٪ و با پیستوله ۴۵٪ میباشد.

حلال: وایت اسپریت

توصیه:

قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم برزید.
مقدار تینر وایت اسپریت مورد نیاز جهت رقیق کردن ضد زنگ را کم کم و در حین همزدن ضد زنگ اضافه نمائید.
در طی رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.

نحوه شستشوی وسایل :

حتماً بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با حلال وایت اسپریت شستشو دهید.
در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورات عملهای ایمنی کارخانه سازنده پیروی نمائید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید .
توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان دریا و پنجره ها را باز بگذارید . در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر ویا ماسکهای تنفسی استفاده کرد ویا محل کار را ترک کنید . از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید . در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.

سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسک های تنفسی و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود.



Factory: No727, Aven. Afra, Abas abad industrial state



Phone: (+98)21-364 247 92-4
(+98)21-364 232 95-7

