

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

شماره: ۱۴۰۲۱۰-۱۸۵۵۹

پیوست: ۰۱ برگ


شرکت محترم کامل رنگ شکیبا

موضوع: گزارش آزمون

با درود و سلام

احتراماً، بازگشت به نامه آن شرکت به مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳، برای یک نمونه ارسالی، گزارش آزمون درخواستی در یک برگ به پیوست حضورتان اعلام می‌گردد.
قابل ذکر است، از آنجا که نمونه برداری توسط بازرس مترا صورت نگرفته است، لذا نتایج پیوست تنها در خصوص نمونه ارسالی معتبر بوده و قابل تعمیم به کل محموله نمی‌باشد.

اقدام کننده: آزمایشگاه / MNA



با احترام

مدیر عامل

علی بزرگی

Amirkabir Paint Research Institute
موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر - مترا
شماره ثبت: ۱۲۹۷۳



*این گزارش بدون مهر فائد اعتبار می‌باشد.

Reference No.: LS-140200861

تهران، بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج تجاری اداری الوند، طبقه ۱۲، واحدهای ۱۲۰۵ و

۱۲۰۶، کدپستی: ۱۴۶۳۷۳۸۸۹۱

تلفکس: ۰۱۹-۸۸۳۷۶۰۱۰ (۹۸۲۱) +، فکس: ۸۸۵۶۲۷۲۱ (۹۸۲۱) +

www.metra.co.ir

Email: info@metragroup.org

Units 1205 and 1206, Alvand Tower, Ebrahimi St., Marzadran Blvd., Tehran,
1466753343 - IRAN

Telefax: + (98 21) 8837 6010-19, Fax: + (98 21) 8856 2721

www.metra.co.ir

Email: info@metragroup.org



Xenon Resistance

Customer Name	Kamel Rangh Shakiba Co.
Material Producer Name/ Material Name & Code⁽¹⁾	پوش رنگ روغنی براق آلکیدی 101-9010
Material Batch No.⁽¹⁾	403209
Test Date	1402.10.13
Test Method	ISIRI 1700 (5-17)
Test Date Completion	1402/10/25
Specimen⁽²⁾	Coated Steel Plate (50*150*0.8 mm)
Weathering Device	Xenon Test
Irradiance (W.m⁻²)	40
Test Duration (hrs)	15
Lab. Conditions	Temp: 23±2(°C) & R.H:35±5(%)
Number of Runs	1
Result	
Sample Code	Color Change (Visual)
100-9010 پوش رنگ روغنی براق آلکیدی	تغییر رنگ ظاهری مشاهده نگردید.
<p>(1): Material Producer Name /Material Name &Code is reported based on Customer document. (2): Paint Samples was delivered by customer. Specimen Preparation was done by Customer.</p>	